

## Aviva Isolier-Weiß

## 4070050071

Высококачественная изолирующая и восстанавливающая краска для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Особые свойства

Специальная дисперсионная интерьерная краска на водной основе. Обладает отличным изолирующим действием при пятнах никотина и копоти, а также разводов от воды, имеет очень хорошую степень укрывистости. Стойкая к износу и моющаяся.

Экономичный и простой в применении продукт, изготовлен без добавления растворителей и пластификаторов.

#### Особые свойства, стандарты на методы испытаний



- **Стандарт ÖNORM EN 13300**

13300Устойчивость к влажному истиранию: класс 1  
Контрастность (укрывистость): класс 2 (при 7 м<sup>2</sup>/л)  
Степень глянца: тускло-матовый  
Максимальный размер зерна: мелкий (< 100 мкм)

- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

#### Сфера применения



Стены, потемневшие от никотиновых или водных пятен, в жилых комнатах, кухнях, детских садах и т.д.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °С.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- Не наносите краску на эластичные шовные массы и уплотнительные профили (это может привести к образованию трещин или отшелушиванию краски)!
- Брызги краски немедленно удалить водой.

01-19 (заменяет 12-18) ZKL 4070

см. на об.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац  
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

- Снижение изолирующего действия при преждевременной покраске!

### Методика применения

0-5% H<sub>2</sub>O11  
↓ ↓ ↓  
6-8m<sup>2</sup>

Метод нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительное сопло (Ø мм)	-	-	0,53 – 0,63
Распылительное сопло (Ø дюйм)	-	-	0,021 – 0,026
Угол (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 – 180
Размер сетки	-	-	0,2 мм
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	0 - 5		
Расход мл/ м <sup>2</sup>	ок. 125 - 145		ок. 145
Укрывистость на слой (м <sup>2</sup> / л) <sup>1)</sup>	ок. 7 - 8		ок. 7
<sup>1)</sup> Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

### Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



12h

Последующее покрытие	не менее чем через 12 ч
----------------------	-------------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

### Очистка рабочего инструмента



Сразу же после использования промыть мыльной водой. Для удаления засохших остатков краски рекомендуем ADLER Abbeizer Express 8313000300.

## ОСНОВАНИЕ

### Тип

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

### Свойства

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия. Соблюдайте требования стандарта ÖNORM B 2230, часть 2. См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы. Нестабильные старые покрытия необходимо полностью удалить.

**Подготовка основания**

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпатлевкой.
- Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Для борьбы с плесенью в помещениях Schimmelex chlorfrei 8312000200 или Aviva Fungisan 8308000210.

**Основания с достаточной несущей способностью**

Заматируйте слегка впитывающие поверхности. На грубо пористые, слабо шлифуемые или впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

**Клеевая краска**

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Следует избегать глянцеваания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074000200!**

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.

**СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ****Грунтование**

См. раздел подготовка основания

**Промежуточное покрытие**

Aviva Isolier-Weiß 4070050071  
разбавленный максимум 5 % воды

Никотиновые пятна проступают после нанесения 1 слоя. При нанесении последующих слоев поверхность становится безупречной

**Финишное покрытие**

**Белое:**  
Aviva Isolier-Weiß 4070050071 unverdünnt

**Цветное:**  
1 - 2 слоя Aviva Ultra-Color 4060000015ff желаемого цвета

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА****Емкость**


1 л, 3 л, 9 л

**Оттенки**

Белый 4070050071  
Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.

**Дополнительные продукты**

Aviva Tiefengrund WV 4074000200  
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200  
Aviva Fungisan 8308000210  
ADLER Abbeizer Express 8313000300  
ADLER Entfetter 80394  
Aviva Ultra-Color 4060000015ff

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ****Условия хранения/  
Срок годности**

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

**Техническиехарактеристики**

Содержание ЛОС Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Isolier-Weiß (кат. A/a): 30 г/л (2010 г.). Aviva Isolier-Weiß содержит < 1 г/л ЛОС.

**Код GISCODE**

BSW20

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Избегайте вдыхания паров при распылении. Используйтезащитную маску(комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141/EN 143). Используйте биоциды осторожно, всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием.